



TABELLA DI CONVERSIONE PESI

	Pt 950	Au puro	22 kt	18 kt	14 kt	10 kt	9 kt	Ag puro	Ag 925
Pt 950	1.00	0.90	0.82	0.70	0.60	0.53	0.53	0.49	0.48
Au puro	1.11	1.00	0.91	0.78	0.67	0.59	0.58	0.54	0.54
22 kt	1.22	1.10	1.00	0.86	0.73	0.65	0.64	0.60	0.59
18 kt	1.42	1.28	1.16	1.00	0.85	0.76	0.75	0.69	0.68
14 kt	1.66	1.50	1.36	1.17	1.00	0.89	0.88	0.81	0.80
10 kt	1.88	1.69	1.54	1.32	1.13	1.00	0.99	0.92	0.90
9 kt	1.90	1.71	1.56	1.34	1.14	1.01	1.00	0.93	0.92
Ag puro	2.04	1.84	1.68	1.44	1.23	1.09	1.08	1.00	0.99
Ag 925	2.07	1.87	1.70	1.46	1.25	1.11	1.09	1.01	1.00

Moltiplicare per il fattore indicato

es. se un articolo pesa 10 g in 14 kt peserà 8.8 g in 9 kt (10 X 0.88)
se un articolo pesa 5 g in AG 925 peserà 7.3 g in 18 kt (5 X 1.46)